



Hej! Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bl.a puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som t ex hall, kök och tvättstuga.

Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningsystem som är godkända av Måleribranschens Vårtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundar du genom att måla med Tålig Täckfärg en extra gång.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-Slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Aqua Grundfärg. Slipa sedan lätt.

TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klis-trad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Täckfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-Slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. På plastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du med Tålig Täckfärg två gånger.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Vägg och tak inomhus där extra tålig yta behövs
BINDEMEDEL	Akrylatlatex
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten el. Delfin Penseltvätt
GLANS	Halvmatt
1 LITER RÄCKER TILL	5-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23OC OCH 50%	Klibbfri 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/b):100 g/l(2010) Produktens VOC:<100g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

I VÅTUTRYMMEN spacklar du hål och sprickor med Alcro Lätt Våt och grundmålar med Tåt Grundfärg.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.