

Det här är ett lätt medelgraderat sprutspackel för skarv och bredspackling samt för grängning.

Används på betong, lättbetong, puts och gipsskivor. Spacklet är anpassat för applicering med spackelspruta.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas ojämnheter som t.ex gjutskägg och bruksrester. Större håligheter kan först lagas med Lätt Grov.

#### SPACKLA

Spacklet appliceras normalt med avsedd spackelspruta. Vid bredspackling slätas ytan med en stålspackel. Max skiktjocklek ca 3 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling eller målning.

Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Sprutspackling av väggar och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer
VERKTYG	Spackelspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	1m <sup>2</sup> (vid bredspackling med 1mm skiktjocklek)
TORKTID VID +23OC OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 12 timmar
GROVLEK	Normal
KULÖR	Vit

#### FÖRVARAS FROSTFRITT